



İSTANBUL GÜBRE SANAYİ A.Ş.

Kütahya Fabrikası

## ÜRÜN SERTİFİKASI

### PRİL PORÖZ AMONYUM NİTRAT ( PPAN)

SPESİFİKASYONLAR	ÖNGÖRÜLEN DEĞERLER
GÖRÜNÜŞ	KATI PRİL YAPIDA
RENK	BEYAZ
NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub> %	% 99,0 en az
TOPLAM AZOT (N) %	% 34,5 en az
NEM %	% 0,2 en fazla (KARL FISHER METHODU)
DÖKME YOĞUNLUK (gr/cm <sup>3</sup> )	0,7 - 0,8
10% SULU ÇÖZELTİDE pH 20 °C	4,5 – 6,0 ( 10 gr örnek + 100 ml.H <sub>2</sub> O )
YAĞ TUTMA % (TS 6796)	% 8,0 en az
ANTİKEK %	% 0,125 en fazla
TANE BOYUTU % 1,00 mm – 2,00 mm ARASI	% 75,0 en az
1,00 mm ALTI	% 5,0 en fazla
2,00 mm ÜZERİ	% 20,0 en fazla
KULLANIM YERİ	Patlayıcı Madde İmalatı

İGSAS  
İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.  
Çalca Mah. Kütahya Eskişehir Karayolu Bul.  
No:89 Merkez KÜTAHYA Şube No:11636  
Tel: 0274 - 280 73 00 - Faks: 0274 - 280 73 06  
Tic Sicil No: 470 002 3376

Ahmet Serkan KARAKOÇ  
Teknik Servisler Müdürü

İSTANBUL GÜBRE SANAYİ A.Ş. (İGSAS) Kütahya Fabrikası

Çalca Mah. Kütahya Eskişehir Karayolu Bulvarı No:89 KÜTAHYA / TÜRKİYE

Tel : +90 274 280 73 00 (5 hat) Faks: +90 274 280 73 06-07

[www.igsas.com](http://www.igsas.com)

[bilgi@igsas.com.tr](mailto:bilgi@igsas.com.tr)



KUT.FR.82.69 R(2)

R( 2 ) – Metot değişikliği..